

Werkstoff-Datenblatt: Gummi PU-D44

Angaben:

Materialart: Dichtungsmaterial / Gummi / Vulkollan
 Name: Polyurethan D44
 Normbezeichnung: 70sh

- ❖ hergestellt unter Zusatz von Hydrolyseschutzmitteln
- ❖ Farbe braun

Mechanische Eigenschaften:

Reißfestigkeit		MPa	46
Reißdehnung		%	550
Temperaturbereich		°C	-10 bis +60
Abrieb	DIN 53504	mm ³	30
Druckverformungsrest	24h/+70°C	% Volumen	20

Physikalische Eigenschaften:

Spezifisches Gewicht	g/cm ³	1,24
Härte	Shore A	67-77
Ozonbeständigkeit		gut beständig
Witterungsbeständigkeit		gut beständig
Ölbeständigkeit		gut beständig
Benzinbeständigkeit		gut beständig
Säurebeständigkeit		nicht beständig
Starke Basen		nicht beständig

Interesse geweckt?

Sie brauchen jemanden, der Ihnen Ihre Idee mit diesem Material umsetzt?
 Kontaktieren Sie uns gleich unverbindlich unter +43(0)7472/66009 oder office@cnc.at

Wir behalten uns ausdrücklich vor, die Inhalte unserer Datenblätter ohne gesonderte Ankündigung jederzeit zu verändern, zu löschen und/oder in sonstiger Weise zu bearbeiten. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

WIR SCHNEIDEN...

AlMg4.5MnNi01.4571AlMgSiAlMg3Ni01.4301S355GummiP559HardoxS235KlingerMilamKlingerSiC4400KlingerGraphitFibrox
 PA6AluminiumEdelstahlChromPlexiglasKunststeineNatursteineSpanplattenTitanHolzGranitGlas(Panzer/Verbund)Dichtungsmaterialien
 WolframMoosgummiSpiegelVSGKunststoffePolypropylenKorkZellkautschukForexStahlBuntmetalleMessing/KupferMarmorMolybdän...

UID-Nr. ATU 50573909 . FN 197617p . Gerichtsstand Amstetten . Bankverbindungen: Oberbank . IBAN AT421501000241108422 . BIC OBKLAT2L
 Raiffeisenbank Ybbstal . IBAN AT233290600000619916 . BIC RLNWATWWWHY